





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Por. č.	Názov kategórie krištáľového skla	Poznámka	Obsah oxidov kovov	Hustota	Index lomu	Tvrdosť povrchu	Identifikačný symbol	Vyhotovenie symbolu	Poznámka
1.	VYSOKOOLOVNATÝ KRIŠTÁĽ 30%	na označenie môže byť použitý názov kategórie podľa krajiny pôvodu alebo podľa krajiny určenia (stĺpec 10) Percentá zodpovedajú obsahu oxidu olovnatého	PbO ≥ 30 %	≥3,00	nD >1,545 ^{x)}			Kruhová značka priemer ≥ 1cm farba: zlatá	CRISTAL SUPERIEUR 30 % CRISTALLO SUPERIORE 30% HOCHBLEIKRISTALL 30 % VOLLOODKRISTAL 30 % ТЕЖЬК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %, CRISTAL SUPERIOR 30 %
2.	OLOVNATÝ KRIŠTÁĽ 24%		PbO ≥ 24 %	≥2,90	nD >1,545 ^{x)}			Kruhová značka priemer ≥ 1cm farba: zlatá	CRISTAL AU PLOMB 24 % CRISTALLO AL PIOMBO 24% BLEIKRISTALL 24 % LOODKRISTAL 24 % ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %, CRISTAL CU PLUMB 24 %
3.	KRIŠTALÍN	Na označenie môže byť použitý iba názov kategórie v jazyku alebo jazykoch podľa krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, okrem nemeckého trhu, kde sa lisované sklo s obsahom PbO 18 % a hustotou aspoň 2.70 môže predávať pod názvom "PRESSBLEIKRISTALL" alebo "BLEIKRISTALL GEPRESST" (veľkými písmenami)	PbO ZnO BaO K ₂ O jednotlivo alebo spolu ≥ 10 %	≥2,45	nD ≥1,520			Štvorcová značka strana ≥ 1 cm farba: strieborná	CRISTALIN VETRO SONORO SUPERIORE KRISTALLGLASS KRISTLLIJGLAS ¹⁾ SONOORGLAS ²⁾ КРИСТАЛИН, STICLĀ CRISTALINĀ
4.	KRIŠTÁĽOVÉ SKLO		PbO BaO K ₂ O jednotlivo alebo spolu ≥ 10 %	≥2,40		Vickers -550 ±20		Značka v tvare rovnostranného trojuholníka strana ≥ 1 cm farba: strieborná	VERRE SONORE VETRO SONORO KRISTALLGLAS SONOOR GLAS КРИСТАЛИНО СТЬКЛО, CRISTALIN – STICLĀ SONORĀ

^{x)} Kritérium pre prídavné nedeštrukčné skúšanie výrobkov (v čase dovozu)

¹⁾ V Belgicku

²⁾ V Holandsku